



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»



УТВЕРЖДАЮ

Директор Филиал в г. Белорецк

Д.Р. Хамзина

«МГТУ» в

г. Белорецк

18.02.2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАЛИБРОВАННОЙ СТАЛИ

Направление подготовки (специальность)

22.03.02 МЕТАЛЛУРГИЯ

Направленность (профиль/специализация) программы
Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство)

Уровень высшего образования - бакалавриат
Программа подготовки - академический бакалавриат

Форма обучения
очная

Институт/ факультет	Филиал в г. Белорецк
Кафедра	Металлургии и стандартизации
Курс	3
Семестр	6

Магнитогорск
2020 год

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 22.03.02 МЕТАЛЛУРГИЯ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 04.12.2015 г. № 1427)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Metallургии и стандартизации

10.02.2020, протокол № 6


Зав. кафедрой  С.М. Головизнин

Рабочая программа одобрена методической комиссией Филиал в г. Белорецк

18.02.2020 г. протокол № 6

Председатель  Д.Р. Хамзина

Рабочая программа составлена:

доцент кафедры МиС, канд. техн. наук  С.М. Головизнин

Рецензент:

Нач. исследовательско-технологического отдела

,  Л.Э. Пыхов

Лист актуализации рабочей программы

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2021 - 2022 учебном году на заседании кафедры Металлургии и стандартизации

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ С.М. Головизнин

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022 - 2023 учебном году на заседании кафедры Металлургии и стандартизации

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ С.М. Головизнин

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2023 - 2024 учебном году на заседании кафедры Металлургии и стандартизации

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ С.М. Головизнин

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2024 - 2025 учебном году на заседании кафедры Металлургии и стандартизации

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ С.М. Головизнин

1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Технология производства калиброванной стали» является формирование у студентов знаний в области теоретических основ построения рациональных режимов пластической деформации при обработке металлов давлением.

Задачи дисциплины:

- формирование у студентов основ знаний о закономерностях процессов ОМД: прокатке, волочении, осадке, прессовании, штамповке и других видов обработки;
- усвоение гипотез, законов, теорий для определения напряженно-деформированного состояния, кинематических и энергосиловых характеристик, прогнозирования разрушения металла при пластической обработке, управление качеством продукции, изготавливаемой с использованием процессов ОМД;
- обретение навыков и умения на основе этих знаний описывать и анализировать напряженно-деформированное состояние, кинематические и силовые характеристики в различных технологических процессах ОМД.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Технология производства калиброванной стали входит в вариативную часть учебного плана образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/ практик:

Механика материалов и основы конструирования

Основы металлургического производства

Математика

Физика

Физическая химия

Химия

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин/практик:

Оборудование цехов ОМД

Новые технологические решения в процессах ОМД

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Технология производства металлоизделий

Технология глубокой переработки металлов

Системы управления технологическими процессами

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Технология производства калиброванной стали» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения
ПК-10 способностью осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и материалобработке	

Знать	<input type="checkbox"/> требования к калиброванной стали. <input type="checkbox"/> требования к заготовке; принципиальную технологическую схему изготовления <input type="checkbox"/> принципиальную схему производственного процесса изготовления калиброванной стали. <input type="checkbox"/> требования к заготовке; <input type="checkbox"/> состав и содержание основных и вспомогательных операций.
Уметь	<input type="checkbox"/> определять состав и содержание операций при изготовлении калиброванной стали заданного уровня качества; <input type="checkbox"/> определять состав и содержание операций при изготовлении калиброванной стали заданного уровня качества с минимально необходимыми затратами на ее производство; <input type="checkbox"/> определять состав и содержание операций при изготовлении калиброванной стали заданного уровня качества с минимально необходимыми затратами на ее производство; <input type="checkbox"/> выбирать вид обработки, конструкцию и материал инструмента
Владеть	<input type="checkbox"/> методиками расчета деформационно-температурных режимов изготовления калиброванной стали <input type="checkbox"/> методиками расчета деформационно-температурных и энергосиловых режимов калиброванной стали <input type="checkbox"/> методиками расчета деформационно-температурных и энергосиловых режимов изготовления калиброванной стали и параметров инструмента

4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 акад. часов, в том числе:

- контактная работа – 72 акад. часов;
- аудиторная – 68 акад. часов;
- внеаудиторная – 4 акад. часов
- самостоятельная работа – 72,3 акад. часов;
- подготовка к экзамену – 35,7 акад. часа

Форма аттестации - экзамен

Раздел/ тема дисциплины	Семестр	Аудиторная контактная работа (в акад. часах)			Самостоятельная работа студента	Вид самостоятельной работы	Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Код компетенции
		Лек.	лаб. зан.	практ. зан.				
1. Основы производства калиброванной стали								
1.1 Классификация и назначение калиброванной стали	6	3		3		Подготовка к практическому занятию	Устный опрос	ПК-10
1.2 Принципиальная схема производственного процесса изготовления калиброванной стали		3		3		Подготовка к практическому занятию.	Устный опрос	ПК-10
1.3 Заготовка. Требования. Технология изготовления		2		2		Подготовка к практическому занятию. Подготовка к контрольной работе.	Аудиторная контрольная работа	ПК-10
Итого по разделу		8		8				
2. Деформационные режимы								
2.1 Технологическая классификация способов ОМД, расчет режимов деформации	6	2		2		Подготовка к практическому занятию.	Устный опрос	ПК-10
2.2 Проектирование режимов волочения калиброванной стали круглого и фасонного сечения в монолитных волоках		2		2		Подготовка к практическому занятию.	Устный опрос	ПК-10
2.3 Проектирование режимов деформации калиброванной стали фасонного сечения в роликовых волоках и прокатных клетях		2		2		Подготовка к практическому занятию	Устный опрос	ПК-10
2.4 Технологический инструмент: назначение, конструкция, материал, форма канала (рабочей поверхности)		2		2		Подготовка к практическому занятию.	Устный опрос	ПК-10

2.5	Технологические смазки. Назначение, виды, характеристики, способы подачи в очаг деформации		2		2		Подготовка к, практическому занятию. Подготовка к контрольной работе.	Аудиторная контрольная работа	ПК-10
Итого по разделу			10		10				
3. Вспомогательные технологические операции									
3.1	Подготовка поверхности и структуры металла к деформации	6	2		2		Подготовка к практическому занятию.	Устный опрос	ПК-10
3.2	Прямолинейность и правка калиброванных прутков		2		2		Подготовка к, практическому занятию	Устный опрос	ПК-10
3.3	Обточка, шлифовка и полировка калиброванной стали		2		2		Подготовка к, практическому занятию. Подготовка к контрольной работе.	Аудиторная контрольная работа	ПК-10
Итого по разделу			6		6				
4. Технологические процессы производства калиброванной стали									
4.1	Технология производства прутковой сортовой холоднотянутой стали из углеродистых марок стали	6	2		2		Подготовка к, практическому занятию. Подготовка к контрольной работе.	Устный опрос	ПК-10
4.2	Технология производства бунтовой сортовой холоднотянутой стали из углеродистых марок стали		2		2		Подготовка к практическому занятию. Подготовка к контрольной работе.	Устный опрос	ПК-10
4.3	Технология производства сортовой холоднотянутой стали из высоколегированных сталей и сплавов		2		2		Подготовка к, практическому занятию. Подготовка к контрольной работе.	Устный опрос	ПК-10
4.4	Технология производства стальных фасонных профилей высокой точности		2		2		Подготовка к, практическому занятию. Подготовка к контрольной работе.	Аудиторная контрольная работа	ПК-10
4.5	Технология производства калиброванной стали со специализированной отделкой поверхности		2		2		Подготовка к, практическому занятию. Подготовка к контрольной работе.	Аудиторная контрольная работа	ПК-10
Итого по разделу			10		10				
Итого за семестр			34		34			экзамен	
Итого по дисциплине			34		34			экзамен	ПК-10

5 Образовательные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Технология производства калиброванной стали» используются традиционная и модульно - компетентностная технологии. Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по курсу «Технология производства калиброванной стали» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проводятся как в традиционной форме, так и в форме лекций-консультаций, где теоретический материал заранее выдается студентам для самостоятельного изучения, для подготовки вопросов лектору, таким образом, лекция проходит по типу вопросы-ответы-дискуссия.

Самостоятельная работа студентов построена таким образом, что в процессе работы студенты закрепляют знания, полученные в процессе теоретического обучения, тем самым формируют профессиональные умения и навыки. Выполнение курсового проекта требует от студента анализа проблемной ситуации, выбора средств и методов ее решения, т.е. самостоятельная работа не ограничивается только усвоением теоретических знаний, она также формирует практические умения и навыки, а также умения исследовательской и творческой деятельности.

В процессе изучения дисциплины осуществляется текущий и периодический контроль за результатами освоения учебного курса. Текущий контроль осуществляется непосредственно в процессе усвоения, закрепления, обобщения и систематизации знаний, умений, владения навыками и позволяет оперативно диагностировать и корректировать, совершенствовать знания, умения и владение навыками студентов, обеспечивает стимулирование и мотивацию их деятельности на каждом занятии. Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса (собеседования).

Промежуточная аттестация, целью которой является обобщение и систематизация знаний, проверка эффективности усвоения студентами определенного, логически завершенного содержания учебного материала осуществляется в форме защиты контрольных работ.

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в форме экзамена.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Представлено в приложении 1.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Представлены в приложении 2.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Головизнин, С. М. Основные положения теории волочения проволоки : учебное пособие / С. М. Головизнин ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: <https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2403.pdf&show=dcatalogues/1/1130099/2403.pdf&view=true> (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

2. Головизнин, С. М. Основные положения теории и технологии волочения проволоки : учебное пособие [для вузов] / С. М. Головизнин ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2019. - 1 CD-ROM. - ISBN 978-5-9967-1681-4. - Загл. с титул. экрана. - URL : <https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=4029.pdf&show=dcatalogues/1/1532657/4029.pdf&view=true> (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения

доступны также на CD-ROM.

б) Дополнительная литература:

1. Харитонов, В. А. Производство пружинной проволоки : учебное пособие / В. А. Харитонов, Д. Э. Галлямов ; МГТУ. - Магнитогорск, 2013. - 151 с. : ил., диагр., схемы, табл. - URL:

<https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=605.pdf&show=dcatalogues/1/1104174/605.pdf&view=true> (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - ISBN 978-5-9967-0342-5. - Имеется печатный аналог.

2. Тулупов, С. А. Теория обработки металлов давлением : курс лекций / С. А. Тулупов, Н. Г. Шемшурова, О. Н. Тулупов ; МГТУ, каф. ОМД. - Магнитогорск, 2010. - 175 с. : ил., граф., схемы, табл. - URL: <https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=308.pdf&show=dcatalogues/1/1068341/308.pdf&view=true> (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

3. Шемшурова, Н. Г. Классификация как метод поиска технического решения. Расчет давления металла на инструмент в процессах ОМД : учебное пособие / Н. Г. Шемшурова, С. А. Левандовский, М. М. Лотфраханова ; МГТУ, [каф. ОМД]. - Магнитогорск, 2011. - 61 с. : ил, схемы, табл., номогр. - URL: <https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=487.pdf&show=dcatalogues/1/1087803/487.pdf&view=true> (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

4. Шемшурова, Н. Г. Обработка металлов давлением (общий курс) : учебное пособие / Н. Г. Шемшурова, Д. О. Пустовойтов ; МГТУ. - Магнитогорск, 2013. - 142 с. : ил., схемы, табл. - URL: <https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=618.pdf&show=dcatalogues/1/1107823/618.pdf&view=true> (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - ISBN 978-5-9967-0381-4. - Имеется печатный аналог.

5. Харитонов, В. А. Производство волочением проволоки из низкоуглеродистых марок стали : проектирование, технология, оборудование : учебное пособие / В. А. Харитонов, М. В. Зайцева ; МГТУ, [каф. ММТ]. - Магнитогорск, 2011. - 167 с. : ил., табл., схемы. - URL: <https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=456.pdf&show=dcatalogues/1/1079781/456.pdf&view=true> (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

6. Харитонов, В. А. Производство метизных изделий, история развития : учебное пособие / В. А. Харитонов, И. Г. Шубин ; МГТУ, каф. МиМТ. - Магнитогорск, 2010. - 91 с. : ил. - URL: <https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=330.pdf&show=dcatalogues/1/1071809/330.pdf&view=true> (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

в) Методические указания:

1. Харитонов В.А., Иванцов А.Б. Технология производства проволоки методом термопластического растяжения: Методическое указание Магнитогорск, ГОУ ВПО «МГТУ», — 2009. — 38 с.

2. Харитонов В.А., Иванцов А.Б., Головизнин С.М., Мустафина В.Г., Исследование процессов пластической деформации при растяжении: Метод. ук., Магнитогорск, ГОУ ВПО «МГТУ», — 2009. — 44 с.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Программное обеспечение

Наименование ПО	№ договора	Срок действия лицензии
7Zip	свободно распространяемое ПО	бессрочно
MS Windows 7(Белорецк)	К-171-09 от 18.10.2009	бессрочно
MS Office 2007(Белорецк)	К-171-09 от 18.10.2009	бессрочно
FAR Manager	свободно распространяемое ПО	бессрочно

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Название курса	Ссылка
Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС»	https://dlib.eastview.com/
Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)	URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp
Поисковая система Академия Google (Google Scholar)	URL: https://scholar.google.ru/
Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам	URL: http://window.edu.ru/
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности»	URL: http://www1.fips.ru/

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Оснащение: Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации

Наглядные материалы: справочные таблицы, печатный раздаточный материал (задания для контрольных работ); учебники и учебные пособия;

Видеоматериалы, демонстрирующие технологический процесс волочения проволоки.

Макеты, плакаты.

Лаборатория механических испытаний ауд. 307:

1. Коллекция микрошлифов.
2. Коллекция макродефектов и изломов.
3. Маятниковый копер.
4. Прибор МГ - 1 и сменные губки.
5. Скрутка К-2
6. К-Разрывная машина РМ-5.
7. Машина для испытания проволоки на усталость.
8. Прибор для испытания проволоки на износ.
9. Коэрцитиметр ИКОС-1.
10. Прибор ПМТ-3.
11. Мерительный инструмент.
12. Приборы для измерения твердости по методам Бринелля и Роквелла.
13. Печи термические.

Лаборатория физических свойств ауд.110.

Оснащение: Металлографический комплекс МЕТ 1М, разрывная машина, ультразвуковые дефектоскопы и магнитометры, установка для термического анализа; установка для измерения электросопротивления, мост МОД-6; коэрцитиметр вибрационный; установка ТЭДС; магнитные дефектоскопы, типа ЕС-3 и ПМД 70; ультразвуковой дефектоскоп УД2-12; магнитная баллистическая установка БУ-3; установка для измерения динамического модуля Юнга и внутреннего трения; набор образцов для термического анализа, измерения содержания углерода, коэрцитивной силы, электросопротивления, дефектоскопии.

Лаборатория ОМД ауд.104. Оснащение: прокатный стан дуо 150; волочильный стан 1/350; волочильный стан 1 /250; гидравлический пресс $q = 5$ т; УМРМ - 5 т; динамометр - 200 кг; острильный аппарат; сварочный аппарат; установка для испытания пружин; вспомогательное оборудование.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Места для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации.

Приложение 1

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Аудиторная самостоятельная работа студентов на практических занятиях осуществляется под контролем преподавателя в виде решения задач и выполнения упражнений, которые определяет преподаватель для студента. Внеаудиторная

самостоятельная работа студентов осуществляется в виде чтения с проработкой материала и выполнения домашних заданий с консультациями преподавателя.

***Перечень тем контрольных работ для промежуточной аттестации по дисциплине
«Технология производства калиброванной стали»***

- 1) Определить требования к готовой продукции по заданным параметрам (размеры, форма, состояние поверхности).
- 2) Выбрать и обосновать заготовку для изготовления калиброванной стали (размер, форма, марка стали, состояние поставки).
- 3) Выбрать и обосновать принципиальную структуру проектируемого технического процесса.
- 4) Определить и обосновать структуру технологического процесса (вид, назначение и последовательность основных и вспомогательных операций).
- 5) Рассчитать режимы подготовки структуры и поверхности металла к деформации.
- 6) Выбрать и обосновать способ ОМД.
- 7) Рассчитать режимы волочения или режимы деформации (калибровки валков) при применении роликового волочения, холодной сортовой прокатки и т.п.
- 8) Рассчитать геометрические параметры технологического инструмента, выбрать его конструкцию и материалы для изготовления.
- 9) Выбрать вид технологической смазки и способ подачи ее в очаг деформации.
- 10) Выбрать тип, конструкцию и параметры технологического оборудования для реализации принятого способа ОМД.
- 11) Выполнить проверочные режимы деформации.
- 12) Провести корректировки (по необходимости).
- 13) Выбрать и обосновать необходимые отделочные операции и режимы их реализации.
- 14) Описать спроектированный технологический процесс.
- 15) Оформить пояснительную записку в соответствии с действующими требованиями к ВКР.

Вопросы для подготовки к устным опросам

1. Классификация и назначение калиброванной стали
2. Принципиальная схема производственного процесса изготовления калиброванной стали
3. Заготовка. Требования. Технология изготовления
4. Технологическая классификация способов ОМД, расчет режимов деформации
5. Режимы волочения калиброванной стали круглого и фасонного сечения в монолитных волоках
6. Режимы деформации калиброванной стали фасонного сечения в роликовых волоках и прокатных клетях
7. Технологический инструмент: назначение, конструкция, материал, форма канала рабочей поверхности
8. Технологические смазки. Назначение, виды, характеристики, способы подачи в очаг деформации
9. Подготовка поверхности и структуры металла к деформации
10. Прямолинейность и правка калиброванных прутков
11. Обточка, шлифовка и полировка калиброванной стали

12. Технология производства прутковой сортовой холоднотянутой стали из углеродистых марок стали
13. Технология производства бунтовой сортовой холоднотянутой стали из углеродистых марок стали
14. Технология производства сортовой холоднотянутой стали из высоколегированных сталей и сплавов
15. Технология производства стальных фасонных профилей высокой точности
16. Технология производства калиброванной стали со специализированной отделкой поверхности

Примеры расчета технологических параметров волочения проволоки
(приведены расчетные формулы из работы 1 дополнительного списка литературы)

1. Проволока протянута с 8 до 7 мм. Чему равно обжатие? Согласно формулам определению обжатия $r=0,234=23,4\%$.
2. Катанка протянута (с промежуточной термообработкой) с 5,5 до 0,42 мм. Чему равно общее (суммарное) обжатие? Ответ: $r = 0,994 = 99,4\%$
3. Катанка диаметром 5,5 мм протянута с обжатием в первом проходе 27%. Чему равен диаметр первой волоки? Из формулы для обжатия следует $d = d_0 \sqrt{1-r} = 5,5 \sqrt{1-0,27} = 4,7$ мм.

4. Необходимо изготовить проволоку диаметром 2,0 мм. Что бы получить достаточный предел прочности, обжатие должно быть равно 55%. Рассчитать исходный диаметр. Из формулы для обжатия следует $d_0 = \frac{d_1}{\sqrt{1-r}} = 2,98$ мм.

5. Проволока протянута за несколько проходов с 8 до 4 мм. Требуется определить обжатие r и удлинение E .

$$r = 1 - \left(\frac{4}{8}\right)^2 = 0,75 = 75\% , \quad E = \frac{0,75}{1-0,75} = 3 = 300\%$$

6. Рассмотрим проход волочения, включающий однократное обжатие 20,7% при волочении через волоку с полууглом 8° или 0,14 рад (величина Δ в уравнении 4.13 должна быть в радианах). Из уравнения 3.7 величина $\Delta = 2.42$.
7. Будем считать, что средний коэффициент трения равен 0,1, как типичный пример волочения с жидкой смазкой.
8. В результате подстановки этих величин в уравнение 4.13 получим значение $\Sigma=0,53$, что намного ниже предела волочения 1.0. Так как такой проход является вполне обычным в практике волочения, ясно, что во многих случаях волочение проводится при уровнях напряжения намного ниже того, который обычно связывают с неконтролируемым растяжением, образованием шейки или разрушением. Таким образом, такие разрушения возникают при значительном отклонении условий волочения от принятых на практике.
9. Рассмотрим пример для волочения со следующими параметрами:

Среднее сопротивление деформации – 550МПа, диаметр на выходе из волоки – 4,57мм, обжатие – 0,324, полуугол волоки - 6° , коэффициент трения – 0,05, скорость волочения - $5 \cdot 10^2$ см/с. Для приведённой выше стали параметр Δ и σ_d равны соответственно, 1,08 и 330МПа. Таким образом, используя уравнение 5.1 и принимая начальную температуру равной 20° , получим равновесную температуру проволоки 112° , то есть, температура стальной проволоки увеличивается на 92° за один проход от температуры на входе в волоку и становится выше температуры кипения воды. При низкой теплопроводности смазки (сухое мыло и др.) в условиях многократного волочения температура стальной проволоки может достичь

экстремально высоких величин, что будет затруднять смазку и может привести к нежелательным изменениям.

10. Для приведённого выше примера, расстояние, на котором устанавливается тепловое равновесие, составляет 34см, что в 74 раза больше диаметра проволоки, но это меньше, чем расстояние между волокнами.
11. Рассмотрим проход волочения стальной проволоки со значениями из предыдущего примера. Из уравнения 4.8 получаем, что величина Φ равна 1,05. Согласно уравнения 5.5 прирост температуры от работы деформации составляет 63°C, из уравнения 5.7 максимальная температура равна 491°C+T₀, или 511°C, если начальная температура равна 20°C. Согласно приведённому выше расчёту, T_{eq} равно 112°C на расстоянии L_{eq} 34см от волокна по движению проволоки. Это означает, что (T_f-T₀) должно быть около (112-63-20) или 29°C в соответствии с уравнением 5.6.

Задачи по расчету технологических режимов волочения проволоки

1. Вычислите процент обжатия, r (%)

Волочение	Обжатие %
а) 5,50 мм → 1,80 мм	89,3
б) 2,00 мм → 0,70 мм	87,8
в) 12,0 мм → 9,00 мм	43,8
2. Вычислить конечный диаметр

Волочение диаметр, мм	Конечный
а) 5,50 мм протянуто с 19% обжатием	4,95
б) 8,00 мм протянуто с 75% обжатием	4,00
в) 0,85 мм протянуто с 92% обжатием	0,24
3. Вычислить начальный диаметр

Волочение Начальный диаметр, мм	
а) обжатие 29%, конечный диаметр 1,00 мм	1,19
б) обжатие 98%, конечный диаметр 0,20 мм	1,41
в) обжатие 68%, конечный диаметр 1,50 мм	2,65
4. Проволока протянута через волоку с силой 500Н, на скорости 1000м/мин. Какая при этом расходуется мощность в ваттах?
5. Рассмотрите деформацию с обжатием 20%. Рассчитайте величину истинной деформации и условной(инженерной) деформации.
6. Проволока протянута от диаметра 6мм до диаметра 5,5мм, полуугол волокна 6 градусов, скорость 200м/мин. Какова величина скорости деформации?
7. Принято обжатие 20% с полууголом волокна 6 градусов. Необходимо использовать обжатие 15% без изменения значения Δ . Какое значение полуугла необходимо использовать?
8. Какова величина Δ для волочильного прохода с обжатием 20% и углами 20%, 16%, 12% и 8%.
9. Какова величина напряжения волочения, σ_d , для 4 случаев в задаче 4.13.1, предполагая коэффициент трения 0,1 и среднее напряжение 350МПа. Каковы величины силы волочения для 0,5 мм проволоки?
10. Каково среднее давление на волоку для 4 случаев в задаче 4.13.1, предполагая, что среднее напряжение равно 350МПа.
11. Чему равен фактор избыточной работы для 4 случаев задачи 4.13.1?

12. Чему равна величина осевого напряжения для 4 случаев задачи 4.13.1, предполагая среднее напряжение равным 350 МПа?
13. Чему равна величина напряжения волочения, σ_d , для прохода волочения с обжатием 20% с вписанным углом 12° и коэффициентом трения 0,04, 0,1, 0,15, 0,25? Предполагаем, что среднее напряжение 350 МПа. Возможны ли все эти условия волочения после сравнения напряжения волочения со средним напряжением в зоне деформации?
14. Какое максимальное обжатие может быть принято за один проход с вписанным углом 12° и коэффициентом трения 0,1?
15. В проходе от 1,00 до 0,9 мм с вписанным углом 12° сила волочения 200 Н со средним напряжением 700 МПа. Оцените коэффициент трения.
16. В проходе проволока уменьшается в диаметре от 1,0 мм до 0,9 мм. Скорость волочения 200 м/мин и диаметр блока (ниже волокна) 15 см. Какова скорость блока в об/мин?
17. Используя рис. 6.1 укажите аппроксимацию для коэффициента трения соответствующую трению прилипания, граничному трению и гидродинамическому режиму смазки. Как изменяются условия трения по уравнению 6.5?
18. Если приравнять коэффициент трения нулю, можно ли полностью исключить нагрев при волочении?
19. Обычная практика использовать различные смазки при натяжении и при установившемся режиме. Используя кривую Штрибека, объясните, на чем основана такая практика

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Сортамент и классификация. Требования и область применения. Состояние и перспективы развития производства калиброванной стали.
2. Заготовка для производства калиброванной стали.
3. Технологические особенности способа волочения в монолитной волоке круглого и фасонного сечений с малым обжатием.
4. Оценка неравномерности деформации калиброванной стали круглого и фасонного сечения в монолитной волоке.
5. Формирования качества поверхности калиброванной стали.
6. Проектирование режимов волочения калиброванной стали круглого и фасонного профиля.
7. Технологический инструмент.
8. Подготовка металла к волочению.
9. Термическая обработка при производстве калиброванной стали.
10. Технологические смазки для волочения калиброванной стали.
11. Температурно-скоростные условия при волочении калиброванной стали.
12. Прямолинейность и правка калиброванных прутков.
13. Обточка, шлифовка и полировка калиброванных прутков.
14. Технология производства прутковой сортовой холоднотянутой стали из углеродистых марок стали.
15. Технология производства бунтовой сортовой холоднотянутой стали из углеродистых марок стали.
16. Технология производства калиброванной стали из высокоуглеродистых марок стали.
17. Технология производства стальных фасонных профилей высокой точности.
18. Технология производства калиброванной стали со специальной отделкой поверхности.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
ПК-10 способностью осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и материалообработке		
Знать	<ul style="list-style-type: none"> – <i>требования к калиброванной стали.</i> – <i>требования к заготовке; принципиальную технологическую схему изготовления</i> – <i>принципиальную схему производственного процесса изготовления калиброванной стали.</i> – <i>требования к заготовке;</i> – <i>состав и содержание основных и вспомогательных операций.</i> 	<p>Вопросы для подготовки к экзамену</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сортамент и классификация. Требования и область применения. Состояние и перспективы развития производства калиброванной стали. 2. Заготовка для производства калиброванной стали. 3. Технологические особенности способа волочения в монолитной волоке круглого и фасонного сечений с малым обжатием. 4. Оценка неравномерности деформации калиброванной стали круглого и фасонного сечения в монолитной волоке. 5. Формирования качества поверхности калиброванной стали. 6. Проектирование режимов волочения калиброванной стали круглого и фасонного профиля. 7. Технологический инструмент. 8. Подготовка металла к волочению. 9. Термическая обработка при производстве калиброванной стали. 10. Технологические смазки для волочения

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
		<p>калиброванной стали.</p> <p>11. Температурно-скоростные условия при волочении калиброванной стали.</p> <p>12. Прямолинейность и правка калиброванных прутков.</p> <p>13. Обточка, шлифовка и полировка калиброванных прутков.</p> <p>14. Технология производства прутковой сортовой холодноотянутой стали из углеродистых марок стали.</p> <p>15. Технология производства бунтовой сортовой холодноотянутой стали из углеродистых марок стали.</p> <p>16. Технология производства калиброванной стали из высокоуглеродистых марок стали.</p> <p>17. Технология производства стальных фасонных профилей высокой точности.</p> <p>18. Технология производства калиброванной стали со специальной отделкой поверхности.</p>
Уметь	<ul style="list-style-type: none"> – <i>определять состав и содержание операций при изготовлении калиброванной стали заданного уровня качества;</i> – <i>определять состав и содержание операций при изготовлении калиброванной стали заданного уровня качества с минимально необходимыми затратами на ее производство;</i> – <i>определять состав и содержание операций при изготовлении калиброванной</i> 	<p>Перечень тем контрольных работ</p> <p>1) Определить требования к готовой продукции по заданным параметрам (размеры, форма, состояние поверхности).</p> <p>2) Выбрать и обосновать заготовку для изготовления калиброванной стали (размер, форма, марка стали, состояние поставки).</p> <p>3) Выбрать и обосновать принципиальную структуру</p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
	<p><i>стали заданного уровня качества с минимально необходимыми затратами на ее производство;</i></p> <p>– <i>выбирать вид обработки, конструкцию и материал инструмента</i></p>	<p>проектируемого технического процесса.</p> <p>4) Определить и обосновать структуру технологического процесса (вид, назначение и последовательность основных и вспомогательных операций).</p> <p>5) Рассчитать режимы подготовки структуры и поверхности металла к деформации.</p> <p>6) Выбрать и обосновать способ ОМД.</p> <p>7) Рассчитать режимы волочения или режимы деформации (калибровки валков) при применении роликового волочения, холодной сортовой прокатки и т.п.</p> <p>8) Рассчитать геометрические параметры технологического инструмента, выбрать его конструкцию и материалы для изготовления.</p> <p>9) Выбрать вид технологической смазки и способ подачи ее в очаг деформации.</p> <p>10) Выбрать тип, конструкцию и параметры технологического оборудования для реализации принятого способа ОМД.</p> <p>11) Выполнить проверочные режимы деформации.</p> <p>12) Провести корректировки (по необходимости).</p> <p>13) Выбрать и обосновать необходимые отделочные операции и режимы их реализации.</p> <p>14) Описать спроектированный технологический процесс.</p> <p>15) Оформить</p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
		<p>пояснительную записку в соответствии с действующими требованиями к ВКР.</p>
<p>Владеть</p>	<ul style="list-style-type: none"> – методиками расчета деформационно-температурных режимов изготовления калиброванной стали – методиками расчета деформационно-температурных и энергосиловых режимов калиброванной стали – методиками расчета деформационно-температурных и энергосиловых режимов изготовления калиброванной стали и параметров инструмента 	<p>Задачи по расчету технологических режимов (расчетные формулы приведены из работы 1 дополнительного списка литературы)</p> <p>1. Вычислите процент обжатия, η (%)</p> <p>Волочение</p> <p>Обжатие %</p> <p>а) 5,50 мм \rightarrow 1,80 мм 89,3</p> <p>б) 2,00 мм \rightarrow 0,70 мм 87,8</p> <p>в) 12,0 мм \rightarrow 9,00 мм 43,8</p> <p>2. Вычислить конечный диаметр</p> <p>Волочение</p> <p>Конечный диаметр, мм</p> <p>а) 5,50 мм протянуто с 19% обжатием 4,95</p> <p>б) 8,00 мм протянуто с 75% обжатием 4,00</p> <p>в) 0,85 мм протянуто с 92% обжатием 0,24</p> <p>3. Вычислить начальный диаметр</p> <p>Волочение</p> <p>Начальный диаметр, мм</p> <p>а) обжатие 29%, конечный диаметр 1,00 мм 1,19</p> <p>б) обжатие 98%, конечный диаметр 0,20 мм 1,41</p> <p>в) обжатие 68%, конечный диаметр 1,50 мм 2,65</p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
		<p>4. Проволока протянута через волоку с силой 500Н, на скорости 1000м/мин. Какая при этом расходуется мощность в ваттах?</p> <p>5. Рассмотрите деформацию с обжатием 20%. Рассчитайте величину истинной деформации и условной(инженерной) деформации.</p> <p>i. Проволока протянута от диаметра 6мм до диаметра 5,5мм, полуугол волоки 6 градусов, скорость 200м/мин. Какова величина скорости деформации?</p> <p>6. Принято обжатие 20% с полууглом волоки 6 градусов. Необходимо использовать обжатие 15% без изменения значения Δ. Какое значение полуугла необходимо использовать?</p> <p>7. Какова величина Δ для волоочильного прохода с обжатием 20% и углами 20%, 16%, 12% и 8%.</p> <p>8. Какова величина напряжения волочения, σ_d, для 4 случаев в задаче 4.13.1, предполагая коэффициент трения 0,1 и среднее напряжение 350МПа. Каковы величины силы волочения для 0,5 мм проволоки?</p> <p>9. Каково среднее давление на волоку для 4 случаев в задаче 4.13.1, предполагая, что среднее напряжение равно 350МПа.</p> <p>10. Чему равен фактор избыточной работы для 4 случаев задачи 4.13.1?</p> <p>11. Чему равна величина осевого напряжения для 4 случаев задачи 4.13.1, предполагая среднее напряжение равным 350МПа?</p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
		<p>12. Чему равна величина напряжения волочения, σ_d, для прохода волочения с об-жатием 20% с вписанным углом 12° и коэффициентом трения 0,04, 0,1, 0.15,0,25? Предполагаем, что среднее напряжение 350 МПа. Возможны ли все эти условия волочения после сравнения напряжения волочения со средним напряжением в зоне деформации?</p> <p>13. Какое максимальное обжатие может быть принято за один проход с вписанным углом 12° и коэффициентом трения 0,1?</p> <p>14. В проходе от 1,00 до 0,9мм с вписанным углом 12° сила волочения 200Н со средним напряжением 700МПа. Оцените коэффициент трения.</p> <p>15. В проходе проволока уменьшается в диаметре от 1,0 мм до 0,9 мм. Скорость волочения 200 м/мин и диаметр блока (ниже волокни) 15см. Какова скорость блока в об/мин?</p> <p>16. Используя рис. 6.1 укажите аппроксимацию для коэффициента трения соответствующую трению прилипания, граничному трению и гидродинамическому режиму смазки. Как изменяются условия трения по уравнению 6.5?</p> <p>17. Если приравнять коэффициент трения нулю, можно ли полностью исключить нагрев при волочении?</p> <p>18. Обычная практика использовать различные смазки при натяжении и при</p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
		установившемся режиме. Используя кривую Штрибека, объясните, на чем основана такая практика

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технология производства калиброванной стали» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме аудиторных контрольных работ.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА:

– на оценку «отлично» – студент должен показать высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку «хорошо» – студент должен показать знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам;

– на оценку «удовлетворительно» – студент должен показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «неудовлетворительно» – студент не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.